

Totalmente Sintético

Kixx ATF DX-III

Aceite de transmisión automática

GM DEXRON®-III , MERCON®, ALLISON C-4



DESCRIPCIÓN

Los diseños modernos de vehículos y transmisiones hacen mucho énfasis en el líquido de la transmisión automática. El fluido Kixx AFT DX-III es supera a cualquier otro AFT de uso antiguo o actual en lo relacionado con su aplicación a la transmisión automática de vehículos de pasajeros. Es un producto de alta calidad de desempeño el cual cumple con los parámetros de resistencia a la oxidación, fluidez a baja temperatura, desempeño apropiado de fricción, alta estabilidad y una operación libre de formación de lodos ó sedimentos.

APLICACIONES

Cumple con las normas de las licencias de GM Powertrain para el uso de la marca DEXRON, ATF DX-III se puede recomendar para uso en transmisiones automáticas u otras unidades como sistemas de dirección hidráulica, sistemas hidráulicos industriales y compresores de aire donde el producto especificado es fluido DEXRON®-II, DEXRON®-III o DEXRON.

NORMAS FUNCIONAMIENTO

Fabricante de autos	Especificación	Fabricante de autos	Especificación
GM	DEXRON®-II, IID, IIE DEXRON®-III, IIIH TASA	Mitsubishi	Diaqueen SP-II, SP-III, SP-IV Diaqueen AW Diaqueen J2
Ford	MERCON® WSS M2C 138CJ, 166H WSS M2C 922A1, 924A FNRS	Nissan	Matic Fluid C, D, J, K
Honda	ATF Ultra II ATF-Z1(except in CVTs)	Suzuki	ATF, ATF HP ATF 2328, ATF 2384K JWS 3309
Hyundai / Kia	SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M JWS 3314 Red 1	Toyota	ATF D-II, D-II ATF T-III, T-IV
JASO	M315-2013 1A M315-2013 2A	Volvo	CE 97340
Allison	C-3 & C-4	VW	5HP (19FL, 24A) G 055 025 A2(JWS 3309) TL 521 62
		ZF	TE-ML 09, 11A, 11B

BENEFICIOS

- Garantiza una larga vida útil.
- Alta estabilidad a la formación de espuma
- Alto nivel de propiedades anticorrosión y menor formación de lodos.
- Proporciona propiedades de fricción más estables.
- Buena operación de arranque en climas fríos debido a su excelente fluidez a baja temperatura.

PROPIEDADES PRINCIPALES

Densidad, kg/L @15°C	0.841
Viscosidad Cinemática, mm²/s @ 40°C	33.5
Viscosidad Cinemática, mm²/s @ 100°C	7.02
Punto de Fluidez °C	-48
Punto de Inflamación °C	230
Viscosidad Brookfield, cP @-20°C	980
Viscosidad Brookfield, cP @-40°C	11,840

PUNTOS IMPORTANTES

